

Table 3

Cu-1wt%Sn (Corresponds to Example 1-1)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(111)	3602	3121	1782	2866	1971	2103	2866	2133	2966
(200)	1915	1469	1347	1538	1422	1137	1255	1194	1499
(220)	591	727	1024	587	982	793	913	608	816
(311)	794	725	728	680	569	733	683	591	709
(111)/(200)	1.88	2.12	1.32	1.86	1.39	1.85	2.28	1.79	1.98

Cu-0.5wt%Sn (Corresponds to Example 1-2)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(111)	3510	2960	1586	2768	2709	2814	2696	2812	2613
(200)	1924	1528	1354	1643	1647	1598	1637	1635	1621
(220)	623	745	1031	602	601	587	587	560	593
(311)	814	702	701	667	690	683	677	680	653
(111)/(200)	1.82	1.94	1.17	1.68	1.64	1.76	1.65	1.72	1.61